

Données techniques

Désignation du produit: DOMOFEN vitrage ALPINE

Composition du vitrage: 4|16|4

Raccord de bord du vitrage isolant: Bords chaud synthétique : 0.041W/m²K

Vitre extérieure: Float 4 mm
ecartement entre vitres: 16 mm
remplissage: Argon; Taux de remplissage: 90%
Vitre intérieure: iplus alpine 4 mm

Facteurs lumineux et énergétiques (EN 410):

Transmission lumineuse	:	78 %
Réflexion lumineuse		
• vers l'extérieur	:	13 %
• vers l'intérieur	:	14 %
Transmission UV	:	25 %

Indice de rendu des couleurs		
• en transmission	:	97
• en réflexion	:	96

Transmission énergétique	:	50 %
Réflexion énergétique	:	31 %
Absorption énergétique		
• Vitre extérieure	:	11 %
• Vitre intérieure	:	8 %
Facteur solaire	:	58 %

Coefficient de transmission thermique (EN 673):

U _g -Normvalue	:	1.0 W/m ² K
---------------------------	---	------------------------